



Manutenzione straordinaria Gazebo in legno

Esterni



Procedura

Pulire accuratamente il manufatto e all'occorrenza, nel caso di manufatto pretrattato con oli, si consiglia di pulire la superficie con solvente nitro (KK 3105) per asportare eventuali tracce oleose.



Impregnante all'acqua effetto cera all'acqua

Su legno bel preparato pulito e asciutto applicare a pennello da una a massimo tre mani di impregnante

all'acqua HI 22XX certificata Ecolabel. Si consiglia di applicare la prima mano di impregnante effetto cera colorato o leggermente colorato (tipo: HI2217 color larice) e dopo un corretto intervallo di essiccazione, applicare 1 o 2 mani di impregnante trasparente HI2210. Intervallo tra le mani circa 2 - 4 ore.

Essiccazione finale: 4-6 ore circa.



Volendo in alternativa all'impregnante effetto cera trasparente è possibile utilizzare la Finitura Effetto Cera all'acqua HI 2310 (color trasparente- ambrato, ottima come protezione alle radiazioni UV) oppure HI 2311 trasparente. Da applicare in un massimo 2 mani, diluire con acqua all'occorrenza.

IMPORTANTE:

I prodotti di manutenzione se correttamente applicati permettono di rendere durevole nel tempo il manufatto, con una facile manutenzione successiva.

Nel caso di manufatti lasciati degradare, le radiazioni UV portando nel tempo all'ingrigimento superficiale del legno. Danneggiando irreparabilmente lo strato ligneo (lignina).