



Ripristino Infissi in pino

Serramenti

Per ottenere il massimo di durabilità del film di vernice, si consiglia almeno una volta l'anno l'applicazione a straccio del ritonificante all'acqua per serramenti Linea Blu HH 8012 (certificata Ecolabel) oppure HT 8012 (stesso prodotto, ma nella pratica confezione a spruzzo) oppure la versione tradizionale a solvente del ritonificante per serramenti KK 11X2 (a solvente).

Per un corretto utilizzo di questo prodotto è sufficiente pulire l'infisso da smog e polvere, con una soluzione d'acqua e sapone, oppure si consiglia di usare il detergente neutro per serramenti e vetri Linea Blu HT 8011. Dopodichè su serramento asciutto applicare il ritonificante all'acqua per serramenti Linea Blu HH 8012 (certificato Ecolabel), oppure HT 8012, con uno straccio di cotone senza lasciare accumuli.



Procedura

Carteggiare accuratamente la vecchia vernice fino ad arrivare al legno a grezzo, con carta abrasiva grana 80 e 120, quindi rifinire con grana 150 e 180.



Impregnante

Su legno grezzo pulito e asciutto, applicare a pennello una mano di impregnante ad acqua Linea Blu HI 20XX, (certificato Ecolabel), (disponibile in varie colorazioni, vedi cartella colori). Essiccazione 4 - 6 ore.



Finitura (prima mano)

Su impregnante perfettamente asciutto, applicare una mano di finitura ad acqua Linea Blu HF 204X, disponibile in varie opacità e colori, certificata Ecolabel. Diluire eventualmente al 15% con acqua. Essiccazione circa 24 ore, quindi carteggiare con carta abrasiva grana tipo 240 e rifinire con 280.



Finitura

Su finitura carteggiata, applicare la seconda mano di finitura all'acqua Linea Blu HF 204X, (certificata Ecolabel), diluire con acqua all'occorrenza.