



# RIPRISTINO PORTE con EFFETTO SBIANCATO

Interni



## Preparazione del supporto

Per ottenere un effetto sbiancato del legno occorre carteggiare la vecchia vernice fino al grezzo. A questo scopo utilizzare carta abrasiva a grana 80 per la carteggiatura e 120-150 per la rifinitura.



## Tinta bianca

Per ottenere un effetto sbiancato in semitrasparenza su legno grezzo ben carteggiato pulito e asciutto applicare a pennello una mano di UNO dei seguenti prodotti:

- HG 4031 impregnante gel bianco
- HI 2019 impregnante bianco
- HO 2011 olio decorativo bianco

L'essiccazione dei prodotti è di circa 2 - 4 ore.



## Fondo

Su tinta asciutta applicare a pennello o spruzzo il fondo trasparente HU 3050, volendo è possibile aggiungere nel fondo una piccola percentuale di tinta (HG 4031 OPPURE HO 2011 OPPURE HI 2019). Diluire con acqua all'occorrenza.

Da applicare da una a tre mani di fondo con intervallo di circa 1 - 2 ore tra le mani. Dopo essiccazione procedere a leggera carteggiatura con 280 e rifinire con 320.



## Finitura

Su fondo carteggiato applicare a pennello o spruzzo la vernice per mobili all'acqua trasparente HM 30X0 (disponibile in varie opacità), anche in questo caso è possibile aggiungere nella finitura una piccola % di tinta (HG 4031 oppure HI2019 oppure HO2011). Diluire con acqua all'occorrenza.

