

TOP DECK

NATURALEZZA E RESISTENZA



LA FINITURA ALL'ACQUA "EFFETTO OLIO"
PER UN LEGNO PROTETTO, NATURALE
E RESISTENTE AL CALPESTIO.



Se ami il legno trattalo green



TOP DECK

FINITURA ALL'ACQUA PER LEGNO

EFFETTO OLIO

VANTAGGI

Top Deck è una **finitura trasparente all'acqua per legno**, con filtri UV ad alta resistenza, che mantiene ed esalta la naturalezza del legno e, allo stesso tempo, garantisce un'elevata protezione contro gli agenti che lo possono danneggiare, compreso l'intenso calpestio. La cera contenuta nel prodotto conferisce ai manufatti trattati un ottimo potere idrorepellente. La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione anche su legni precedentemente impregnati o trattati con vernici sintetiche.

CARATTERISTICHE

- PER PAVIMENTI E MOBILI DA GIARDINO
- RESISTENTE AL CALPESTIO ED ALL'USURA
- PROTEGGE DALL'AZIONE DI INGRIGIMENTO DEI RAGGI UV
- TRASPARENTE NATURALE
- MANTIENE L'ASPETTO NATURALE DEL LEGNO
- ALTA PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE
- CON UV ABSORBER
- IMPERMEABILIZZA E PROTEGGE TUTTI I TIPI DI LEGNO ANCHE QUELLI ESOTICI
- ADATTO ANCHE AI LEGNI TRATTATI IN AUTOCLAVE CON SALI

SETTORE D'USO

Manufatti in legno esposti all'esterno (*pavimentazioni, decking, mobili da giardino, balconi, cottage, terrazze, verande, bordi piscina, gazebo*).

SUL LEGNO NUOVO

Si può applicare in 1 o 2 mani su legno grezzo preventivamente carteggiato con carta abrasiva grana 180, oppure su supporti preventivamente trattati con impregnanti all'acqua HI20xx. Ove necessario diluire la confezione da 750 ml di finitura HD 2000 con 37,5-75 ml di acqua.

SUL LEGNO GIÀ VERNICIATO

Se il legno è già trattato con solo impregnante, pulire la superficie, carteggiare con carta abrasiva grana 180 ed eliminare la polvere. Applicare poi 1 o 2 mani di finitura HD 2000. Se l'intervallo tra le due mani non supera le 8 ore non è necessario carteggiare. In caso di manutenzione straordinaria, ovvero se la vernice è degradata, asportare completamente, carteggiare con carta abrasiva grana 150, e procedere poi come su legno nuovo.



USO:
esterno



PRONTO
ALL'USO



ESSICCAZIONE:
al tatto: 60 min
tra le due mani: 4 ore
final: 6 ore



RESA:
750 ml = 9 mq



ATTREZZI:
pennello a setole
sintetiche/spruzzo



PULIZIA DEGLI
ATTREZZI:
con acqua



TOP DECK - FINITURA ALL'ACQUA "EFFETTO OLIO"

CODICE

COLORE

CONFEZIONE

HD 2000
HD 2000

TRASPARENTE
TRASPARENTE

0,75 lt
2,5 lt

